

KBZ

Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

77731 Willstätt-Legelshurst · Am Kieswerk 1

Disposition/Mischanlage

Geschäftsleitung/Verkauf

Telefon: 07852/9 37 33 22

Telefon: 07852/9 37 33 10

Fax: 07852/9 37 33 25

Fax: 07852/9 37 33 15



Transportbeton- Preisliste 3/2026

DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

gültig ab 01. März 2026

TRANSPORTBeton
Es kommt drauf an, was wir draus machen

Betone für den Wohnungsbau										DIN EN 206-1 / DIN 1045 Teil 2									
Beschreibung der Anwendungsbereiche		Expositionsklassen höhere Expositionsklassen schließen niedrige mit ein (außer XF3 - XF2)	Betons- Festigkeitsklasse*	Konsistenz	Feuchteklasse*	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Betongruppe BkL	Überwachungs- klasse	Preise ab Werk in € / m³ Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1 / DIN1045-2										
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck:									mittlere (m)		schnelle (s)		langsame (l)		(sl) auf Anfr.				
									Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung						
									normale Wärmeentwicklung		höhere Wärmeentwicklung		geringere Wärmeentwicklung						
		Artikel-Nr.	€/m³	Artikel-Nr.	€/m³	Artikel-Nr.	€/m³												
Allgemeiner Betonbau																			
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	XO	C 8/10	C1	WA	32	N	1	110202	146,10	110201	149,60	110203	150,30	Festigkeitsentwicklung sehr langsam (sl) ist nicht bei allen Betonen möglich. Preise auf Anfrage					
		C 8/10	C1	WA	16	N	1	110602	148,60	110601	152,10	110603	152,80						
		C12/15	C1	WA	32	N	1	120202	150,00	120201	153,50	120203	154,20						
		C12/15	C1	WA	16	N	1	120602	152,50	120601	156,00	120603	156,70						
		C12/15	F3	WA	32	N	1	120002	152,60	120001	156,10	120003	156,80						
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2	C12/15	F3	WA	16	N	1	120402	155,10	120401	158,60	120403	159,30						
		C16/20	F3	WA	32	N	1	131002	156,70	131001	160,20	131003	160,90						
		C16/20	F3	WA	16	N	1	131402	159,20	131401	162,70	131403	163,40						
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C16/20	F3	WA	8	N	1	131802	165,70	131801	169,20	131803	169,90						
		C20/25	F3	WA	32	N	1	142002	161,20	142001	164,70	142003	165,40						
		C20/25	F3	WA	16	N	1	142402	163,70	142401	167,20	142403	167,90						
Betone für den allg. Industriebau bewehrte und bewitterte Außenbauteile bei Frost und chemisch schwachem Angriff (ohne XA1 ist C25/30 Überwachungs-klasse 1)	XC4, XF1 oder XC4, XF1, XA1	C20/25	F3	WA	8	N	1	142802	170,20	142801	173,70	142803	174,40						
		C25/30	F3	WA	32	N	1/2	153002	166,10	153001	169,60	153003	170,30						
		C25/30	F3	WA	16	N	1/2	153402	168,60	153401	172,10	153403	172,80						
		C25/30	F3	WA	8	N	1/2	153802	175,10	153801	178,60	153803	179,30						
		C30/37	F3	WA	32	N	2	163002	172,80	-	-	163003	177,00						
		C30/37	F3	WA	16	N	2	163402	175,30	-	-	163403	179,50						
		C30/37	F3	WA	8	N	2	163802	181,80	-	-	163803	186,00						
		C30/37	F3	WA	32	N	2	-	-	163011	177,30	-	-						
		C30/37	F3	WA	16	N	2	-	-	163411	180,30	-	-						
		C30/37	F3	WA	8	N	2	-	-	163811	186,30	-	-						
Betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie	XC4, XF1, XA1	C35/45	F3	WA	32	N	2	-	-	173001	187,10	-	-						
		C35/45	F3	WA	16	N	2	-	-	173401	190,10	-	-						
		C35/45	F3	WA	8	N	2	-	-	173801	196,10	-	-						
		C25/30	F3	WA	32	N	2	153012	168,20	153011	171,70	153013	172,40						
		C25/30	F3	WA	16	N	2	153412	170,70	153411	174,20	153413	174,90						
Beton für Beanspruchungs- klasse 1 (BKL 1)	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	WA	8	N	2	153812	177,20	153811	180,70	153813	181,40						
		C30/37	F3	WA	32	N	2	163012	177,50	-	-	163013	181,70						
		C30/37	F3	WA	16	N	2	163412	180,00	-	-	163413	184,20						
Unterwasserbeton	XC1 XC1, XA1 XC1, XA2	C20/25	F5	WA	32	E	1	141032	169,50	-	-	141033	173,70						
		C25/30	F5	WA	32	E	2	153032	172,00	-	-	153033	176,20						
		C35/45	F5	WA	32	E	2	177034	auf Anfrage	Festigkeitsentwicklung sl									
Leicht verarbeitbare Betone										(SVB auf Anfrage)									
Leichtverarbeitbare Betone	XC 3 XC4, XF1, XA1	C20/25	F5	WA	16	E	1	642402	175,40	642401	178,90	-	-						
		C25/30	F6	WA	16	E	2	653752	181,00	653751	184,50	-	-						
		C25/30	F6	WA	8	E	2	653852	186,45	653851	189,95	-	-						
		C30/37	F6	WA	16	E	2	663752	183,80	663751	187,30	-	-						
		C30/37	F6	WA	8	E	2	663852	190,30	663851	193,80	-	-						
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN Fachbericht 129																			
bewehrte Pfähle	XC1, XC2	C20/25	F5	WA	32	N	2	-	-	-	-	141063	168,35						
		C20/25	F5	WA	16	N	2	-	-	-	-	141463	170,85						
		C25/30	F5	WA	32	N	2	-	-	-	-	153063	171,50						
		C25/30	F5	WA	16	N	2	-	-	-	-	153463	174,00						
		C30/37	F5	WA	32	N	2	-	-	-	-	163063	174,95						
chemisch schwacher Angriff	XC2, XA1	C30/37	F5	WA	16	N	2	-	-	-	-	163463	177,45						
		C35/45	F5	WA	32	N	2	-	-	-	-	177063	184,45						
		C35/45	F5	WA	16	N	2	-	-	-	-	177463	186,95						
chemisch mäßiger Angriff	XC2, XD2, XA2	C30/37 *	F5	WA	32	S	2	-	-	-	-	767063	182,95						
		C30/37 *	F5	WA	16	S	2	-	-	-	-	767463	185,45						

1) Nachweis der charakteristischen Festigkeit (f_{ck} , c_{ube}) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalalter. $s/m = 28$ d; $l = 56$ d; $sl = 91$ d

*) AKR Richtlinie

Alle Betone ab der Festigkeitsklasse C20/25 und ab der Konsistenz F3 sind pumpfähig

Gefahrenhinweis :

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitsratschläge:

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/-Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 + P315 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P302 + P352 + P332 + P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P362** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



Gefahr

Beton für den allgemeinen Industriebau										EN 206-1 / DIN 1045 Teil 2							
Beschreibung der Anwendungsbereiche		Expositionsklassen höhere Expositionsklassen schließen niedrige mit ein (außer XF3 - XF2)	Beton- Festigkeitsklasse¹	Konsistenz	Feuchteklasse²	Gesteinskörnung Großtkorn (mm)	Betonklasse Bkl. Überwachungskategorie	Preise ab Werk in € / m³ Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1; DIN1045-2							(sl) auf Anfr.		
Eigenschaften bzw. Verwendungszweck:								mittlere (m)		schnelle (s)		langsame (l)					
								Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung		Festigkeitsentwicklung					
								normale Ausschalfristen z.B. bei kühler Witterung		kürzere Ausschalfristen z.B. bei sehr kühler Witterung		längere Ausschalfristen bei mittleren und hohen Temperaturen					
								normale Wärmeentwicklung		höhere Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung					
Artikel-Nr.		€/m³		Artikel-Nr.		€/m³		Artikel-Nr.		€/m³							
Beton für Tiefbau										bewehrt mit Frost							
chemisch schwacher Angriff mäßiger Verschleiß		XF1, XC4, XD1	C30/37	F3	WA	32	N	2	165002	172,80	-	-	165003	177,00			
		XA1, XM1+XM2²	C30/37	F3	WA	16	N	2	165402	175,30	-	-	165403	179,50			
chemisch mäßiger Angriff mäßiger Verschleiß		XC4, XD2, XA2	C35/45	F3	WA	32	N	2	-	-	-	-	177023	187,50			
		XF3, XM1+XM2²	C35/45	F3	WA	16	N	2	-	-	-	-	177423	190,00			
chemisch starker Angriff starker Verschleiß		XC4, XF2+XF3, XD3	C35/45	F3	WA	32	N	2	178022	187,60	-	-	178023	191,80			
		XA3¹, XM1+2 +3³	C35/45	F3	WA	16	N	2	178422	190,10	-	-	178423	194,30			
Beton für Industrieböden, Lager- und Verkehrsflächen																	
		XC4, XF1, XA2	C25/30	F3	WA	32	N	2	153372	166,70	153371	170,20	153373	170,90			
			C25/30	F3	WA	16	N	2	153772	169,20	153771	172,70	153773	173,40			
Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge/Stapler		XF1, XC4, XD1	C30/37	F3	WA	32	N	2	165002	172,80	-	-	165003	177,00			
		XA1, XM1+XM2²	C30/37	F3	WA	16	N	2	165402	175,30	-	-	165403	179,50			
		XC4, XD2, XA2	C35/45	F3	WA	32	N	2	-	-	177001	187,10	-	-			
		XF3, XM1+XM2²	C35/45	F3	WA	16	N	2	-	-	177401	189,60	-	-			
elastomer- / stahlrollenbereifte Stapler (FD Beton)			C35/45	F3	WA	8	N	2	-	-	177801	196,10	-	-			
		XC4, XF2+3, XD3	C35/45	F3	WA	32	E	2	-	-	178021	191,10	-	-			
Lager- / Verkehrsflächen mit Taumittel FD- und LP Beton		XA3⁴, XM1+2 +3³	C35/45	F3	WA	16	E	2	-	-	178421	193,60	-	-			
		XF4, XD3, XA2	C30/37	F3	WA	32	E	2	169022	185,90	169021	189,40	-	-			
		XM1 + 2 + 3³	C30/37	F3	WA	16	E	2	169422	188,40	169421	191,90	-	-			
		XF4, XD2, XA2	C30/37	F3	WA	32	E	2	-	-	169031	187,50	-	-			
		XM2²	C30/37	F3	WA	16	E	2	-	-	169431	190,00	-	-			
Beton nach ZTV-ING										(* normenabmindernde Regelung)							
Betonflächen ohne Taumittel z.B.: Fundamente, Pfahlkopfbalken		XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	WA	32	S	2	753002	168,70	753001	172,20	753003	172,90			
			C25/30	F3	WA	16	S	2	753402	171,20	753401	174,70	753403	175,40			
		XC4, XF1, XA1	C30/37	F3	WA	32	S	2	765002	174,80	-	-	765003	179,00			
Betonflächen im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich z.B.: Widerlager, Pfeiler, Trogsohlen, Schutzwände		XD1, XM1,	C30/37	F3	WA	16	S	2	765402	177,30	-	-	765403	181,50			
		XC4, XD2, XF3, XA2	C30/37*	F3	WA	32	S	2	767002²	176,10	767001	179,60	767003⁴	180,30			
			C30/37*	F3	WA	16	S	2	767402²	178,60	767401	182,10	767403⁴	182,80			
			C35/45	F3	WA	32	S	2	-	-	777101	192,90	-	-			
			C35/45	F3	WA	16	S	2	-	-	777501	195,40	-	-			
		XM1, XM2⁴	C35/45	F3	WA	8	S	2	-	-	777801	202,10	-	-			
			C35/45	F3	WA	32	S	2	-	-	777111	192,50	-	-			
			C35/45	F3	WA	16	S	2	-	-	777511	195,00	-	-			
Überbauten (kein C30/37)			C35/45	F3	WA	8	S	2	-	-	777811	200,80	-	-			
			C35/45	F3	WA	32	S	2	-	-	-	-	-	-			
Betonflächen mit Taumittel z.B.: Kappen		XC4, XD3, XF4	C25/30*	420⁵	WA	32	S	2	759002	181,40	759001	184,90	-	-			
			C25/30*	420⁵	WA	16	S	2	759402	183,90	759401	187,40	-	-			
			C25/30*	420⁵	WA	8	S	2	759802	190,40	759801	193,90	-	-			
Beton nach ZTV Beton StB 01										nach Übergangstabelle ⁶ (nicht pumpfähig)							
Bauklassen IV - VI		XF4, XM1	C30/37	F3	WA	32	S	2	766002	185,70	-	-	-	-			
			C30/37	F3	WA	16	S	2	766402	188,20	-	-	-	-			
Bauklassen SV, I - III		XF4, XM2	auf Anfrage														
Beton mit Stahlfasern										auf Anfrage							

Festigkeitsentwicklung sehr langsam (sl) ist nicht bei allen Betonen möglich.
Preise auf Anfrage

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Betonpreisliste 3/2026

Preise ab Werk zzgl. MwSt.

Verkehrswegebau											
Anwendungen bzw. Einsatzbereich	Druckfestigkeits- klasse und/oder Expositions- klasse	Konsistenz- klasse	Feuchtigkeits- klasse	Größtkorn mm	Betonklasse Bkl.	Preise ab Werk in € / m³					
						Festigkeitsentwicklung gemäß DIN EN 206-1; DIN1045-2					
						normal (m)		schnell (s)		langsam (l)	
						Artikel-Nr.	€/m³	Artikel-Nr.	€/m³	Artikel-Nr.	€/m³
Betongemische für den Verkehrswegebau (Konsistenzklasse C1)						Druckfestigkeitsklasse gemäß DIN FB 100 : 2010-3					
allgemein	C16/20 XO	C1	WO	32	N	130202	151,30	130201	154,80	130203	155,50
		C1		16	N	130602	153,80	130601	157,30	130603	158,00
		C1		8	N	130802	160,30	130801	163,80	130803	164,50
	C20/25 XO	C1	WO	32	N	140202	152,30	140201	155,80	140203	156,50
		C1		16	N	140602	154,80	140601	158,30	140603	159,00
		C1		8	N	140802	161,30	140801	164,80	140803	165,50
	C25/30 XO	C1	WO	32	N	150202	155,50	150201	159,00	150203	159,70
		C1		16	N	150602	158,00	150601	161,50	150603	162,20
		C1		8	N	150802	164,50	150801	168,00	150803	168,70

Betontragschicht DIN 18316:2010-04						Druckfestigkeitsklasse C12/15 gemäß DIN FB 100					
allgemein	entfällt	C1	WO	32	N	120212	144,10	-	-	-	-

Sonderbaustoffe / Sondermischungen						ohne Überwachung / keine Zuordnung zu Betonklassen					
Einkornbeton/Sickerbeton	entfällt	C0	WO	32		90902	170,30	90901	173,80	-	-
						90912	172,80	90911	176,30	-	-
						90922	179,30	90921	182,80	-	-
Verlegemörtel	entfällt	C1	WO	8		91912	179,70	91911	183,20	91913	183,90
200 kg											
300 Kg						91922	191,10	91921	194,60	91923	195,30
350 kg						91932	196,80	91931	200,30	91933	201,00
400 kg						91942	202,50	91941	206,00	91943	206,70
Glattstrich / Schutzmörtel	entfällt	C1	WO	2		92922	191,10	92921	194,60	92923	195,30
300 kg											
350 kg						92932	196,80	92931	200,30	92933	201,00
400 kg						92942	202,50	92941	206,00	92943	206,70

Füllmassen						ohne Überwachung					
Kanalfüllmasse	entfällt	F6	entfällt	-		93902	230,90	-	-	-	-
Tankfüllmasse				2		93912	193,50	-	-	-	-
Flüssigboden				2		-	-	93921	158,40	-	-

Zur Sicherstellung der Eigenschaften ist es erforderlich, den Beton in der vorgegebenen Konsistenzklasse herzustellen und einzubauen, zu verdichten und beim Transport, der Zwischenlagerung und nach dem Einbau vor Feuchtigkeitseinzug (z.B. mit Folie) zu schützen. Bei Verarbeitungszeiten > 90 Min. können sich die Druckfestigkeiten deutlich vermindern. Teilweise sind Prüfungen gemäß den entsprechenden Normen, Richtlinien und Merkblättern auf den Baustellen erforderlich.

Betonpumpen		• Verteilermastpumpe • Schlauchpumpe	• Fahrmischerpumpe • Hallenpumpe	siehe KBZ Betonpumpenpreisliste
--------------------	--	---	-------------------------------------	---------------------------------

Baustoffprüfungen UK2 / 3 Überwachung		GBQ GmbH & Co.KG Gesellschaft für Baustoffprüfung und Qualitätsmanagement	75417 Mühlacker Industriestraße 101	Telefon : 07041-8107681 Telefax : 07041-8107670 baustoffpruefung@gbq-gmbh.de	Preise für Laborleistungen auf Anfrage
--	--	--	--	--	--

Gefahrenhinweis :

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitsratschläge:

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/-Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 + P315 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P302 + P352 + P332 + P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P362** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



Gefahr

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Betonpreisliste 3/2026

Zusatzleistungen und Bedingungen

Preisbasis	Die angegebenen Preise sind Nettopreise ohne gesetzliche MwSt. Sie sind freibleibend und verstehen sich für einen m³ verdichtetem Beton ab Werk. Zusatzleistungen werden, ohne dass es einer weiteren Vereinbarung bedarf nach Anfall berechnet. Die ausgewiesenen Frachtkosten sind nicht skontierbar.	
Gleitklausel:	Sollten sich Zement- Zusatzstoffpreise während den laufenden Lieferbedingungen erhöhen, werden die Mehrkosten an den Auftraggeber weiterberechnet. Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen (LKW-Maut, Chromatreduzierung etc.) werden ab Datum der Einführung weiterberechnet	
Lieferschein- ausdruck	Für das Ausdrucken von Lieferscheinen unter Angabe der Inhaltswerte (Chargenausdruck) mit Ausnahme der ZTV-Ing.-Betone berechnen wir	3,00 €/m³
Mindestfracht:	Für Einzellieferungen, außer einer Restlieferung, wird die Mindestfracht für 6 m³ abgerechnet	
Rohstoff-Energie	Zusatzstoffe, Energiekosten, Klimaschutz Co² Abgabe	8,50 €/m³
Maut	gesetzlicher Mautzuschlag	1,50 €/m³
Rückbeton:	Rückbeton, der entsorgt werden muss, berechnen wir nach Aufwand, mindestens jedoch	75,00 €/m³
Abbestellungen	Um- und Abbestellungen am Tag der Lieferung > 30 m³	5,00 €/m³
Wartezeit:	Je m³ sind 6 Minuten Aufenthaltsdauer auf der Baustelle vorgesehen, jede weitere angefangene 1/4 Stunde wird berechnet mit:	20,00 €
	Die DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 schreibt vor, dass Fahrzeuge spätestens 90 Minuten nach der Herstellung vollständig entladen sein müssen.	
Rheinkies/Sand:	Für Kies und Sand berechnen wir ab Werk netto	47,00 €/m³
Arbeitszeit:	Montag bis Freitag 07.00 - 17.00 Uhr	ohne Zuschlag
Überstunden- zuschläge / Liefer- bereitschaft:	Montag bis Freitag 17.00 - 20.00 Uhr (Ankunft Baustelle) 5,00 €/m³ Samstag* 07.00 - 12.00 Uhr (Ankunft Baustelle) 5,00 €/m³ mindestens jedoch 150,00 €/Std. Montag bis Freitag* 20.00 - 07.00 Uhr (Ankunft Baustelle) 16,00 €/m³ mindestens jedoch (bis Abladeende) 300,00 €/Std. Samstag ab 12.00 bis Montag 07.00 Uhr* 25,00 €/m³ mindestens jedoch (bis Abladeende) 390,00 €/Std. * Vorbehaltlich evtl. notwendiger Genehmigungen und deren Kosten. Lieferungen am 24. und 31.12. auf Anfrage	
Temperatur / Witterung	Saisonzuschlag - In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./29. Februar berechnen wir Produktion in der kalten Jahreszeit unter Vorbehalt der Belieferung durch unsere Vorlieferanten	6,50 €/m³
	Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN und ZTV höchstzulässigen Betontemperatur von +30° C bzw. +25 ° C gehen zu Lasten des Auftraggebers.	auf Anfrage
Selbstabholer:	Nur Beton der Konsistenz C1/F1 kann per LKW (mit Ladefläche) abgeholt werden. Für alle anderen Betone ist ein Transportbetonfahrnischer erforderlich. Bei Mengen unter 1 m³ keine Gewährleistung der Betongüte. Für den Mehraufwand bei der Selbstabholung bis 2 m³ berechnen wir eine Zuschlag von	pauschal 9,00 €
Zusatzmittel:	Erhöhung der Konsistenzklasse Eine Klasse (z.B. F3 - F4) 6,80 €/m³ Zwei Klassen (z.B. F3 - F5) 11,00 €/m³ weitere Erhöhung auf Anfrage Konsistenzkorrektur bei erhöhter Abladezeit durch Fließmittel (FM) 6,00 €/m³ Reduzierung durch Konsistenzklasse auf C0 / C1 / F1 3,00 €/m³ Verlängerung der Verarbeitungszeit (VAZ) pro Stunde 2,80 €/m³ Luftporenbildner (LP) ohne Prüfung auf Baustelle 12,00 €/m³ Erstarrungsbeschleuniger (BS) bis 1,5 % 22,00 €/m³ bis 2,0 % 28,00 €/m³ andere Zusatzmittel (z.B. Quellmittel, Stabilisator usw.) auf Anfrage	
vom Kunden beigestellte Zusätze	Das Einmischen durch den Kunden gestellte und dosierte Zusatzmittel 4,50 €/m³ Das Einmischen durch den Kunden gestellte Stahlfasern 8,00 €/m³ mindestens jedoch je Fuhre 30,00 €/m³ In diesem Fall gilt der Beton gemäß DIN-FB 100 als "nicht konform" Daher wird keine Gewährleistung für die Betoneigenschaften übernommen.	
Papierrechnung	Rechnungsversand per Post je Rechnung	2,00 €

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Betonpreisliste 3/2026

Sonderzuschläge und Bedingungen

Zemente:	Als Zemente werden ausschließlich die im Liefergebiet üblicherweise erhältlichen Normzemente nach DIN EN 197 bzw. DIN 1164 verwendet.
Gesteinskörnung:	Für die Herstellung werden Gesteinskörnungen nach den jeweiligen Anforderungen des DIN-FB 100 verwendet.
Zusatzmittel:	Es werden nur genormte bzw. zugelassene Produkte dosiert.
Zusatzstoffe:	Es werden nur normgemäße bzw. zugelassene Zusatzstoffe des Typs I (z.B. Gesteinsmehle, Pigmente) und des Typs II (z.B. Flugaschen, Silikastäube) eingesetzt.
Menge:	1 m ³ Transportbeton entspricht Volumen- und gewichtsmäßig einem m ³ normgerecht verdichtetem Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 ±3% Toleranz.
Wasserzugabe:	Veränderung der Konsistenz des Betons durch Wasserzugabe auf der Baustelle ist unzulässig. Unsere Fahrer sind nicht berechtigt, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen dem Transportbeton Wasser zuzusetzen. Wird eine weitere Wasserzugabe über die Rezeptmenge hinaus gefordert, geschieht dies auf Verantwortung des Verbrauchers. In diesem Fall gilt der Beton gemäß DIN-FB 100 als "nicht konform". Daher erlischt unsere Gewährleistung für Qualität, Festigkeit und Eigenschaften des gelieferten Betons.
Konsistenz:	Jeweilige Konsistenzklasse gemäß Lieferschein bzw. Betonverzeichnis
Haftung und Gewährleistung:	Es gelten ausschließlich unsere "Allgemeine Geschäftsbedingungen". Quellfähige Bestandteile (Holz) sind gemäß DIN EN 1260 bei Verwendung von Naturkies für die gelieferten Betone nicht gänzlich auszuschließen. Für Schäden aus Oberflächenbehandlungen, maschinellen Glätten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. übernehmen wir keine Gewährleistung. Maschinelles Glätten wird bei der Verwendung von Luftpornbeton nicht empfohlen.
Zufahrt, Reinigung:	Wir beliefern nur frei gefahrlos erreichbare Entladestellen (40 to). Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden, auch nicht für evtl. Umweltfolgeschäden aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.
Preisliste:	Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten, nach DIN EN 206-1 / DIN 1045 Teil 2, ihre Gültigkeit.
Zahlungsbedingungen:	Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Fracht- und Pumpendienstleistungen sind nicht skontierbar
Bestellung:	Geschäftsgrundlage unserer Lieferung ist die Bestellung der gewünschten Betonmenge 2 Arbeitstage vor Bedarf.
Produktionskontrolle:	Unsere Werke unterliegen einer Konformitätskontrolle gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045 Teil 2. Die Produktion wird durch unabhängige anerkannte Zertifizierungsstellen überwacht.
Nachbehandlung:	Beton ist, um die geforderten Eigenschaften zu erzielen, gemäß DIN 1045-3 in ausreichendem Maße vor schädlichen Einflüssen zu schützen.
Abnahme-verweigerung, Entsorgung:	Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte und angelieferte Menge nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag trotzdem als ausgeführt. Die zu entsorgende Menge wird voll berechnet, zuzüglich der anfallenden Entsorgungskosten.

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Betonpreisliste 3/2026

Hinweise bzgl. BBQ

Teilnahme an BBQ-Gesprächen Sollten hieraus zusätzliche Prüfungen notwendig werden, so werden diese nach Aufwand berechnet.	140,00 €/Std.
Durch BBQ erforderliche, zusätzliche Prüfungen bei Betonklasse E	820,00 €/Sorte
Bei Bestellungen / Abrufen bzw. Abholungen ohne vorherige Einladung zu BBQ-Betonfachgesprächen gehen wir davon aus, dass eine Teilnahme unsererseits nicht notwendig war. Ansprüche aus etwaigen Mängeln und / oder Schäden aus nicht erfolgten BBQ-Betonfachgesprächen oder einer unterbliebenen Einladung lehnen wir ab. In der warmen Jahreszeit kann die Frischbetontemperatur kurzfristig auf > 30° C steigen. In diesem Fall stufen wir den Beton in die Betonklasse S ein. Sollte der BBQ-Koordinator aufgrund dieser Situation ein BBQ-Gespräch für notwendig erachten, so bitten wir um Veranlassung Ihrerseits. Bitte beachten Sie eine Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen. Eine temperaturbedingte Änderung in die Betonklasse S kann spontan während der Auslieferung notwendig werden. Wir werden bei Bedarf von der normativ zulässigen Möglichkeit der handschriftlichen Änderung des Lieferscheins direkt vor der Übergabe Gebrauch machen. Temperaturbedingte, bauseitige Maßnahmen gemäß DIN 1045-3 obliegen der Baustelle und stehen nicht in unserem Verantwortungsbereich.	

Frachtsätze bei Lieferung frei Baustelle pro m³ Transportbeton

Betonpreisliste 3/2026

	€
Appenweier	25,80
Auenheim	28,00
Bodersweier	27,00
Bohlsbach	26,80
Diersheim	28,00
Ebersweier	28,00
Eckartsweier	26,80
Freistett	28,50
Goldscheuer	28,30
Griesheim	26,80
Hausgereut	26,80
Hesselhurst	27,00
Hohnhurst	28,30
Holzhausen	26,80

	€
Honau	28,30
Kehl	26,80
Kittersburg	28,30
Kork	25,50
Legelshurst	25,30
Leutesheim	28,00
Linx	27,80
Marlen	28,00
Nesselried	28,00
Neumühl	26,50
Nußbach/Renchtal	28,30
Odelshofen	25,30
Offenburg	28,30
Querbach	26,00

Preise zzgl. MwSt.

	€
Rammersweier	28,00
Renchen	28,00
Rheinbischofsheim	28,00
Sand	25,30
Schutterwald	29,80
Stadelhofen	28,30
Urloffen	25,50
Waltersweier	28,30
Weier	28,30
Willstätt	25,30
Windschläg	26,80
Zierolshofen	25,50
Zimmern	26,80
Zusenhofen	26,80

Frachtkosten für nicht aufgeführte Orte auf Anfrage. Wegen der Ausweitung bzw. der Steigerung der LKW-Mautsätze (Autobahnen und Bundesstraßen) werden wir zukünftig unsere Frachtraten gegebenenfalls preislich anpassen.

Informationen zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO

Die KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, zur Direktwerbung bei Bestandskunden und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Die Datenerhebung und die Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte, es sei denn, dies ist durch gesetzliche Vorgaben, oder durch Verträge zur Auftragsbearbeitung (ADV) geregelt, findet nicht statt.

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berechtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.

Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter info@kbz-kehl.de erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Expositionsklassen

Klasse	Umgebung	Beispiel	Mindestfestigkeit
XO	kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	Fundamente ohne Bewehrung und ohne Frost; Innenbauteile ohne Bewehrung	C8/10
XC	Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung		
XC1	trocken oder ständig nass	Innenräume mit üblicher Luftfeuchte; Beton ständig in Wasser getaucht	C16/20
XC2	nass, selten trocken	Teile von Wasserbehältern; Gründungsbauteile	C16/20
XC3	mäßige Feuchte	offene Hallen; Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit z. B. gewerbliche Küchen Bäder, Wäscherein, Viehställe	C 20/25
XC4	wechselnd nass und trocken	Außenbauteile mit direkter Beregnung	C25/30
XD	Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser		
XD1	mäßige Feuchte	Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen, Einzelgaragen	C30/37 C25/30 (LP)
XD2	nass, selten trocken	Solebäder; Bauteile, die chloridhaltigen Industrieabwässern ausgesetzt sind	C35/45 C30/37 (LP)
XD3	wechselnd nass und trocken	Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung; Fahrbahndecken; Parkdecks	C35/45 C30/37 (LP)
XS	Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser		
XS1	salzhaltige Luft	Außenbauteile in Küstennähe	C30/37 C25/30 (LP)
XS2	unter Wasser	Bauteile in Hafenanlagen, die ständig unter Wasser liegen	C35/45 C30/37 (LP)
XS3	Tide-, Spritzwasserbereich	Kaimauern in Hafenanlagen	C35/45 C30/37 (LP)
XF	Frostangriff mit und ohne Taumittel		
XF1	mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	Außenbauteile	C25/30
XF2	mäßige Wassersättigung, mit Taumittel	Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen, soweit nicht XF4; Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser	C35/45 C25/30 (LP)
XF3	hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	offene Wasserbehälter; Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser	C35/45 C25/30 (LP)
XF4	hohe Wassersättigung, mit Taumittel	mit Taumittel behandelte Verkehrsflächen, Spritzwasserbereich; Räumlerlaufbahnen von Kläranlagen; Meerwasserwechselzone	C30/37 (LP)
XA	Betonkorrosion durch chemischen Angriff		
XA1	chemisch schwach angreifend	Behälter von Kläranlagen; Güllebehälter	C25/30
XA2	chemisch mäßig angreifend	Betonteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen; Bauteile in betonangreifenden Böden	C35/45 C30/37 (LP)
XA3	chemisch stark angreifend	Industrieabwasserkläranlagen, Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft; Kühltürme mit Rauchgasableitung	C35/45 C30/37 (LP)
XM	Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung		
XM1	mäßiger Verschleiß	tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge	C30/37 C25/30 (LP)
XM2	starker Verschleiß	tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luft- bereifte oder vollgummibereifte Gabelstapler	C35/45 C30/37 (LP)
XM3	sehr starker Verschleiß	tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomer- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler oder Kettenfahrzeuge; Wasser- bauwerke in geschiebebelasteten Gewässern	C35/45 Hartstoffe C30/37 (LP)

KBZ Kehler Betonzentrale GmbH & Co. KG

Druckfestigkeitsklassen

Klasse	Zylinder  N/mm²	Würfel  N/mm²	
C 8/10	8	10	
C 12/15	12	15	
C 16/20	16	20	
C 20/25	20	25	
C 25/30	25	30	
C 30/37	30	37	
C 35/45	35	45	
C 40/45	40	50	

Klasse	Zylinder  N/mm²	Würfel  N/mm²	
C 45/55	45	55	
C 50/60	50	60	
C 55/67	55	67	
C 60/75	60	75	
C 70/85	70	85	
C 80/95	80	95	
C 90/105	90	105	
C 100/115	100	115	

Konsistenzklasse Frischbeton

Beschreibung Klasse Ausbreitmaß cm Verdichtungsmaß	sehr steif C0	steif F1/C1 < 34	plastisch F2/C2 35-41	weich F3 42-48	sehr weich F4 49-55	fließfähig F5 56-62	sehr fließfähig F6 > 63
	< 1,46	1,45-1,26	1,25-1,11	1,10-1,04			

Mindestdauer der Nachbehandlung von Beton

Oberflächentemperatur ^{d)} in °C	Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen ^{a)}			
	Festigkeitsentwicklung des Betons ^{b)}			
	$r = f_{cm2}/f_{cm28}$ ^{c)}			
	schnell	mittel	langsam	sehr langsam
	r mind. 0,50	r mind. 0,30	r mind. 0,15	r < 0,15
ab 25 °C	1	2	2	3
unter 25 °C	1	2	4	5
unter 15 °C	2	4	7	10
unter 10 °C	2	6	10	15
unter 5 °C	Verlängern der Nachbehandlung um die Zeit, während der die Temperatur unter 5 °C lag.			

^{a)} Bei mehr als 5 h Verarbeitbarkeitszeit ist die Nachbehandlungsdauer angemessen zu verlängern.

^{b)} Die Festigkeitsentwicklung des Betons wird durch das Verhältnis der Mittelwerte der Druckfestigkeit nach 2 Tagen und nach 28 Tagen (ermittelt nach DIN 1048-5) beschreiben, das bei der Eignungsprüfung oder auf der Grundlage eines bekannten Verhältnisses von Beton vergleichbarer Zusammensetzung (d. h. gleicher Zement, gleicher w/z-Wert) ermittelt wurde.

^{c)} Zwischenwerte dürfen eingeschaltet werden.

^{d)} Anstelle der Oberflächentemperatur des Betons darf die Lufttemperatur angesetzt werden.